




PHU Safex - Gdynia, ul. Potasowa 6, 81-154 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl / www.plandeki.com.pl



ScaffoldTARP 220/250g/m2 UV - Plandeki rusztowaniowe - 250g.:

Ciężkie plandeki rusztowaniowe Lankotex® scaffold sheeting służą do plandekowania rusztowań narażonych na ciężkie warunki atmosferyczne (wiatry) posiadają szczególnie dużą odporność na promienie UV dzięki czemu mogą służyć przez długi okres czasu. Są wodoodporne i osłaniają od wiatru stwarzając wygodne miejsce pracy, które dodatkowo w okresie zimowym można ogrzewać.

Plandeki są łatwe do mocowania dzięki Taśmom z otworami co 10cm przygotowanymi wstępnie do przebicia, o dopasowanym rozstawie do typowych rusztowań 2,07m 2,57m oraz 3,07m. Do mocowania plandek zalecane jest używanie specjalnych [gum mocujących](#), które znakomicie wydłużają okres użytkowania plandeki lub sztywnych zacisków kablowych.

UWAGA!!! Plandeki ScaffoldTARP 250 UV - dostępne również w wersji trudnopalnej (FR)

Tabela techniczna dla plandek ScaffoldTARP 220/250g/m2 UV - Plandeki rusztowaniowe - 220g.:

Typ materiału: Tkanina półprzezroczysta HDPE /
" powłoka LDPE
Gramatura: 235-250 g/m²
Wytrzymałość na rozciąganie: 700 N/5cm
Odporność na rozdarcie: 100 N
Odporność termiczna: -40 / +80 °C
Tolerancja wymiarów: +/- 2%
Wykończenie: Zgrzewana wzdłuż z otworami moc
Mocowanie: Pas 260g/m² z otworami, Å 15mm
Wytrzymałość oczka: 600 N
Stabilizacja UV: 200Kly
Przepuszczalność świetlna: 70%

Słowniczek pojęć: [kliknij tu](#)